

# CHARGE 2/8 C

## Charge pour mortiers spéciaux

### Description

La CHARGE 2/8 C est un matériau à base de granulats naturels.

### Domaines d'application

Ce matériau est destiné à entrer dans la composition de certains mortiers spéciaux de nos différentes gammes, dès lors que l'épaisseur de mise en œuvre devient importante (consulter votre agent BASF CC France).

Il est plus particulièrement destiné aux travaux de :

- Scellement.
- Remplissage.
- Réparation.

### Propriétés

- Non sensible au gel/dégel
- Non séchée (charge humide)

### Caractéristiques

• Densité réelle (NF X45401)	2,57
• Densité apparente (NF XP18545)	1,6
• Teneur en eau (méthode évaporation en étuve à 105°C jusqu'à masse constante)	0,6%
• Na <sub>2</sub> O équ.	4,7 mg/kg
• Teneur en chlore	<0,0004%
• Alkali-réaction	Non réactif

### Mode d'emploi

La CHARGE 2/8 C est, en règle générale, utilisée à raison d'un sac de 25 kg pour 2 sacs de 25 kg de mortier spécial.

Son incorporation est effectuée en fin de malaxage du mortier.

Le malaxage est poursuivi jusqu'à obtention d'un mélange parfaitement homogène.

Le dosage en eau du mortier, au début du malaxage, est pris dans sa fourchette basse. Après introduction de la CHARGE 2/8 C, un ajustement du dosage en eau est effectué, si nécessaire, selon l'ouvrabilité requise et ce, dans les tolérances de dosage en eau du produit concerné.

### Recommandations

Ne pas utiliser la charge 2/8 C dans le cadre de calage de précision.



- Agrégats non réactifs
- Très faible teneur en chlore
- Haute résistance mécanique

### Couleur

Gris

### Consommation

1 sac de 25 kg pour 2 sacs de 25 kg de mortier.

### Conditionnement

- Sac de 25 kg.

# CHARGE 2/8 C

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

## **BASF Construction Chemicals France SAS**

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes  
Lisses - 91017 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 50 00

Fax : 01 60 86 06 32

Site Internet : <http://www.basf-cc.fr>

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF Construction Chemicals France.

*Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande par Internet ([www.basf-cc.fr](http://www.basf-cc.fr)) ou par téléphone (au 01.69.47.50.00).*