

MBrace Resicem

Additif pour le MBrace Resin 50

Description

Le MBrace Resicem est une poudre à base de ciment et d'ajouts qui, mélangée avec le MBrace Resin 50 forme une colle pour les laminés MBrace C-Sheet en cas de recouvrement complet de la structure.

Domaines d'applications

Pour le collage des laminés MBrace C-Sheet, lorsqu'il est nécessaire de ne pas compromettre les échanges gazeux entre les supports et l'environnement. Particulièrement souhaitable lorsque la totalité, ou une grande majorité, de la surface du support à renforcer est recouverte par les laminés C-Sheet.

Propriétés

- Le système Resin 50 + Resicem est perméable à la vapeur d'eau (épaisseur < à 1 mm).

Mode d'emploi

Se reporter au Cahier des Clauses Techniques n° 24.

- Verser le composant 2 (durcisseur) dans le composant 1 (résine) du MBrace Resin 50. Malaxer environ 2 mn à l'aide d'un malaxeur électrique spécial résine jusqu'à obtention d'une couleur homogène
- Verser la poudre de MBrace Resicem et réhomogénéiser env. 1 mn à l'aide du malaxeur
- Sur le support préalablement préparé, appliquer le mélange à la spatule ou au rouleau et maroufler les laminés de MBrace C-Sheet dans le produit encore frais. S'assurer d'un parfait enrobage

Points particuliers

- Le support doit avoir une humidité relative maximum de 5%
- Appliquer uniquement lorsque le support à une température minimum de 3° C au dessus du point de rosée.

Stockage

Le MBrace Resicem, stocké dans son emballage d'origine, à l'abri des intempéries dans un endroit frais et sec, se conserve 6 mois.

Environnement et sécurité

Porter des vêtements de protection. Eviter tout contact avec la peau et les muqueuses. Ne pas laisser à la portée des enfants.

L'élimination des emballages vides est de la responsabilité de l'utilisateur final et doit être effectué conformément à la réglementation locale en vigueur.



- Rend le mortier perméable
- Pré-dosé
- Améliore la résistance à l'humidité

Couleur

Bleu

Consommation

Mélanger 4 kg de Resicem avec 1 kit de 5 kg de MBrace Resin 50.

- Comme colle avec le MBrace Resin 50 : 1.000 à 1.500 g/m² de mélange complet pour le collage d'un C-Sheet 240 (200 g/m²).

Conditionnement

- sac de 4 kg.

MBrace Resicem

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie GERLING FRANCE. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société suisse d'assurances GERLING KONZERN de Zürich.

BASF Construction Chemicals France SAS

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes
Lisses - 91017 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 50 00
Fax : 01 60 86 06 32

Site Internet : <http://www.basf-cc.fr>

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF Construction Chemicals France.

*Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur Internet :
www.basf-cc.fr et sur simple demande au 01.69.47.50.00.*

