

MBrace S&P Resin 55

Colle époxy pour le collage des laminés MBrace C-Sheet

Description

Le MBrace S&P Resin 55 est une colle bi-composant à base de résine.

Domaines d'applications

Pour le collage des laminés MBrace C-Sheet, lorsque seule une faible surface du support est recouverte, notamment en cas de renfort par cisaillement.

Propriétés

- Excellente adhérence sur béton
- Module d'élasticité spécifique
- Imperméable à la vapeur d'eau
- Application aisée

Mode d'emploi

Se reporter au Cahier des Clauses Techniques n° 24.

- Verser le composant 2 (durcisseur) dans le composant 1 (résine). Malaxer environ 3 mn à l'aide d'un malaxeur électrique spécial résine jusqu'à obtention d'une couleur homogène.
- Sur le support préalablement préparé, appliquer le mélange à la spatule ou au rouleau et maroufler les laminés de MBrace C-Sheet dans le produit encore frais. S'assurer d'un parfait enrobage.

Points particuliers

- Le support doit avoir une humidité relative maximum de 5%
- Appliquer uniquement lorsque le support à une température minimum de 3° C au dessus du point de rosée.

Stockage

Le MBrace S&P Resin 55, stocké dans son emballage d'origine, à l'abri des intempéries dans un endroit frais et sec, se conserve 12 mois.

Environnement et sécurité

Porter des vêtements de protection. Éviter tout contact avec la peau et les muqueuses. Ne pas laisser à la portée des enfants.

L'élimination des emballages vides est de la responsabilité de l'utilisateur final et doit être effectué conformément à la réglementation locale en vigueur.



- Excellente adhérence sur béton
- Module d'élasticité adapté au renfort de structure béton
- Haute résistance mécanique

Couleur

Gris

Consommation

- C-Sheet 240 (200 g/m²) : 600 à 800 g/m²
- C-Sheet 640 (400 g/m²) : 900 à 1300g/m²

Conditionnement

- Kit de 6 kg

MBrace S&P Resin 55

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

BASF Construction Chemicals France SAS

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes
Lisses - 91017 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 50 00

Fax : 01 60 86 06 32

Site Internet : <http://www.basf-cc.fr>

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF Construction Chemicals France.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés.

En dehors de cette situation, contactez votre Chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.