

PCI Péricol®

Mortier-colle normal.
Classe de performance C1.

Description

PCI Péricol® est un mortier-colle en poudre, prêt à gâcher, faisant partie de la famille des mortiers-colles normaux destiné au collage de carreaux céramiques ou assimilés.

Composition : ciment, sables siliceux, polymères, adjuvants.

Domaines d'application

Son domaine d'emploi est celui défini dans le DTU 52.2 « Pose collée des revêtements céramiques et assimilés – pierres naturelles » au sein des cahiers suivants :

- cahier des clauses techniques types pour les murs intérieurs
- cahier des clauses techniques types pour les sols intérieurs et extérieurs

Supports

- Murs intérieurs
 - enduit base ciment
 - cloison en carreaux de terre cuite
 - maçonnerie en blocs de béton cellulaire
 - plaques de plâtre cartonées
- Sols intérieurs (sauf pierres naturelles)
 - dallage sur terre-plein
 - dalle ou chape désolidarisée ou adhérente

Ne pas appliquer

- à l'extérieur
- sur plâtre, bois, peinture, métal
- sur murs en béton brut
- sur sols à trafic lourd (type hypermarchés, locaux industriels,...)
- sur ancien revêtement
- sur planchers chauffants

- Surface maximale du carreau *
 - Murs intérieurs ≤ 2 000 cm²
 - Sols intérieurs ≤ 2 000 cm²

* Format maximal autorisé en fonction du type de support, du type de carrelage et de la destination de l'ouvrage. Pour de plus amples renseignements, se reporter au DTU 52.2 ou prendre contact avec votre représentant BASF CC France.

Propriétés

- Idéal pour les travaux neufs en intérieur
- Granulométrie fine conférant une grande qualité d'application

Caractéristiques

- Epaisseur de colle 2 à 10 mm
- Température d'application + 5°C à + 30°C
- Taux de gâchage env. 6,75 L d'eau par sac de 25 kg
- Temps de repos 3 minutes
- Durée Pratique d'Utilisation 3 heures
- Temps ouvert 20 min



- Economique
- Application aisée
- Granulométrie fine

CE Selon Norme EN 12004

Certificat CSTB

Couleur

Gris et blanc

Consommation

De 3,5 à 6 kg de poudre par m²

Conditionnement

Sac de 25 kg.

PCI Péricol®

- | | |
|---|-------------|
| • Temps d'ajustabilité | 10 à 20 min |
| • Délai d'attente pour la réalisation des joints et la mise en circulation légère | 24 heures |
| • Délai de remise en service | 48 heures |

*Les temps indiqués ci-dessus dépendent des conditions atmosphériques rencontrées sur chantier. Ils sont donnés pour une température de + 23°C et 50% d'Humidité Relative de l'air. Des températures inférieures allongent ces valeurs, des températures supérieures les réduisent.

Mise en oeuvre

Se référer aux conditions de mise en œuvre générales définies dans le DTU 52.2.

Préparation du support

Le support doit être propre et structurellement sain pour assurer une bonne adhérence. Toute trace de graisse, huile, poussière ou autre substance doit être éliminée.

Si un ragréage localisé est prévu, PCI Péricol® pourra être utilisé pour des rattrapages d'épaisseur de 4 mm maximum, en respectant un délai de séchage de 24 heures avant la pose du carrelage.

Dans le cas où un ragréage de sol est nécessaire, utiliser un produit de la famille PCI Périplan®.

S'il s'agit d'un reprofilage de murs, les mortiers de réparation Emaco® Nanocrete R2 ou Emaco® Nanocrete FC peuvent être utilisés, en respectant un temps de séchage de 4 heures avant la pose des carreaux.

En cas de forte température ou si le support est très absorbant, humidifier quelques heures avant la pose.

Choix des primaires

	PCI Périprim®	PCI Périprim® 404	PCI Périprim® Rapid
Supports fortement absorbants	1 : 1	1 : 2	non dilué
Supports à base de sulfate de calcium (taux d'humidité résiduel ≤ 0,5%)	non dilué	1 : 1	non dilué

Mélange

Verser l'eau de gâchage dans un récipient propre. Ajouter PCI Péricol® et mélanger à l'aide d'un malaxeur approprié de façon à obtenir un mortier plastique, sans grumeaux. Laisser reposer environ 3 minutes puis mélanger à nouveau brièvement.

Application

Appliquer la quantité de mortier susceptible d'être recouverte dans la limite du temps ouvert, à l'aide d'une spatule crantée adaptée à la dimension des carreaux. Poser les carreaux en simple ou double encollage (au sol à partir de 1 100 cm² / en mur à partir de 500 cm²). Exercer un mouvement de va et vient ou battre les carreaux afin d'assurer un bon transfert.

Jointoiment

Les produits suivants pourront être utilisés selon la largeur de joint souhaitée :

- PCI Péricolor® : de 2 à 8 mm
- PCI Péricolor® Flex : de 3 à 15 mm
- PCI Péricolor® XL : de 5 à 20 mm
- PCI Nanofug® : toute largeur de joints (supérieur à 10 mm avec ajout de charges)
- PCI Carrafug® : 1 à 5 mm (spécial pierres naturelles)

Consommation

Les consommations ci-dessous sont données à titre indicatif. Elles varient en fonction du support et du type de revêtement utilisé.

Peigne	Consommation de poudre par m ²	
	Simple encollage	Double encollage
U6	3,5 kg/m ²	5 kg/m ²
U9	4,5 kg/m ²	6 kg/m ²

Recommandations

- N'appliquer que la quantité de colle susceptible d'être recouverte dans la limite du temps ouvert.
- Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après l'emploi.

Stockage

12 mois à partir de la date de fabrication, stocké dans son emballage d'origine, à l'abri dans un endroit sec et frais.

Tableau des surfaces maximales (en cm²) des revêtements pour la pose avec un mortier-colle de classe C1

		TYPE DE REVÊTEMENT				
		Plaquettes de terre cuite	Carreaux de terre cuite	Carreaux céramiques pressés ou étirés d'absorption d'eau > 3%	Faïence	Pierres naturelles de porosité supérieure à 2%
Murs intérieurs	Plaque de parement de plâtre	231	300	1 200	2 000	1 200
	Cloison en carreaux de terre cuite	231	300	1 200	2 000	1 200
	Maçonnerie en blocs de béton cellulaire	231	300	1 200	2 000	1 200
	Enduit base ciment	231	300	1 200	2 000	1 200
Sols intérieurs	Dalle ou chape, désolidarisée ou adhérente			2 000		
	Dallage sur terre-plein			2 000		

PCI Péricol®

Précautions d'emploi

- Ne pas mettre en œuvre PCI Péricol® si la température du support est inférieure à + 5°C ou supérieure à + 30°C, ni en cas de forte chaleur ou de vent violent.
- Après le début de la prise, PCI Péricol® ne sera ni dilué avec de l'eau, ni mélangé avec de la poudre sèche.

Consignes de Sécurité

PCI Péricol® contient du ciment. Le ciment donne une réaction alcaline avec l'humidité ou l'eau de gâchage; des irritations de la peau ou des brûlures des muqueuses (par ex. des yeux) sont dès lors possibles. Danger de dommages graves aux yeux, aussi éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, enlever immédiatement les vêtements souillés et se laver la peau abondamment avec de l'eau et du savon. Porter des gants de protection appropriés (par exemple gants de coton imprégnés de nitrile) et des lunettes de sécurité ou une protection faciale. Ne pas laisser à la portée des enfants. Faible teneur en chrome VI selon la directive 2003/53/CE.

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF Construction Chemicals France.

BASF Construction Chemicals France SAS

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes
Lisses - 91017 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 50 00

Fax : 01 60 86 06 32

Site Internet : <http://www.basf-cc.fr>

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés.

En dehors de cette situation, contactez votre Chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.