

PCI Carrafug®

Mortier de jointoiment spécial pierres naturelles.

Description

Le PCI Carrafug® est un mortier de jointoiment à durcissement rapide, à base de ciment, de sables siliceux et d'adjuvants spécifiques.

Le PCI Carrafug® réduit les risques de taches et d'efflorescences qui peuvent apparaître sur les pierres naturelles par rapport à un mortier de jointoiment classique.

Domaines d'application

Son domaine d'emploi est le jointoiment de revêtements céramiques, de pierres naturelles même de couleur blanche tels que :

- Marbre de carrare
- Marbre Ajax
- Marbre Arabescato
- Carreaux pleinement vitrifiés en sols, murs, intérieur et extérieur.

Propriétés

- Durcissement rapide
- Très bonne adhérence même sur pierres très peu poreuses
- Ne tache pas les pierres naturelles, mêmes les marbres de coloris blanc.
- Résistant au gel

Caractéristiques

- Température d'application + 5°C à + 25°C
- Réouverture à la marche 6 heures
- Largeur des joints de 1 à 5 mm
- Température de service - 20°C à + 80°C

Mode d'emploi

Les conditions générales de mise en œuvre sont celles indiquées dans le cahier des prescriptions techniques.

Mélange :

- Ajouter la poudre à l'eau de gâchage.
- Malaxer env. 3 mn.
- Laisser reposer 3 mn avant application.

Application

- L'application se fait à l'aide d'une taloche caoutchouc ou mousse
- Ne pas étaler une surface trop importante qui ne pourra être nettoyée suffisamment tôt.



- Spécial marbre
- Ne tache pas les pierres naturelles
- Durcissement rapide

Norme Européenne EN 13888
Mortiers de jointoiment pour carreaux et dalles céramiques

Couleurs

Gris sable (n°22), blanc carrare (n°25), gris perle (n°26), beige jura (n°27), anthracite (n°47).

Consommation

Voir tableau

Conditionnement

- Sac de 5 kg

PCI Carrafug®

- Taux de gâchage 1,5 l / sac de 5 kg
- Temps de repos env. 3 mn
- Durée pratique d'utilisation env. 50 mn
- Temps ouvert 20 mn

Les temps indiqués ci-dessus dépendent des conditions atmosphériques rencontrées sur chantier. Ils sont donnés pour une température de + 20° C et une humidité relative de 50 %. Des températures inférieures allongent ces valeurs, des températures supérieures les réduisent.

Recommandations

- N'appliquer que la quantité de colle susceptible d'être recouverte dans la limite du temps ouvert.
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après emploi

Consommation

Avec 5 kg de PCI Carrafug®, on peut carreler une surface d'environ :

Format	Surface
10x10	5,00 m ²
15x15	7,50 m ²
15x30	10,00 m ²
30x30	13,50 m ²

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

BASF Construction Chemicals France SAS

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes
Lisses - 91017 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 50 00

Fax : 01 60 86 06 32

Site Internet : <http://www.basf-cc.fr>

Stockage

Le PCI Carrafug® doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec et frais.

Entreposé dans ces conditions, le PCI Carrafug® a une durée de vie de 6 mois maximum à partir de la date de fabrication.

Précautions d'emploi

Ne pas ajouter d'eau ni de mortier frais à un mortier ayant commencé à faire sa prise.

Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, en plein soleil ou sur supports chauds.

Température d'emploi : +5° C à +25° C.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF Construction Chemicals France.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande par Internet (www.basf-cc.fr) ou par téléphone (au 01.69.47.50.00).