

# PCI Péricolor® Flex

**Mortier de jointoiment à liants mixtes incorporés de 3 à 15 mm.**

## Description

PCI Péricolor® Flex est un mortier de jointoiment pour carrelage au mur et au sol, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Il est conçu pour des largeurs de joints de 3 à 15 mm.

PCI Péricolor® Flex est une poudre composée de ciment, de charges et de pigments stables à la lumière et aux alcalis.

## Domaines d'application

- Pour le mur et le sol.
- Pour l'intérieur et l'extérieur.
- Jointoiment en :
  - balcons et terrasses
  - salles de bains, douches
  - sols chauffants
  - exploitations industrielles
  - façades
  - planchers bois
- Jointoiment de :
  - grès cérames, pressés, étirés
  - faïence
  - briques et dalles en clinker

## Propriétés

- Prise rapide
- Flexible
- Haute résistance à l'eau et au gel
- Durcissement sans fissures.
- Onctueux, application facile.
- Stabilité de la couleur dans le temps.

## Caractéristiques

- Densité du mélange env. 2,1
- Température d'application de + 5° C à + 30° C (températures du support)
- Résistance aux températures de - 20° C à + 80° C
- Temps de mûrissement env. 3 minutes
- Durée d'utilisation env. 25 minutes
- Temps de séchage\*
  - insensible à l'eau de pluie après env. 1 heure
  - ouvert au trafic piéton après env. 2 heures.

\* Les temps indiqués ci-dessus dépendent des conditions atmosphériques rencontrées sur chantier. Ils sont donnés pour une température de + 20° C. Des températures inférieures allongent ces valeurs, des températures supérieures les réduisent.



- Hautes performances
- Spécial planchers chauffants, façades et balcons
- Remise en service très rapide (2 h env.)

Norme Européenne EN 13888 - Mortiers de jointoiment pour carreaux et dalles céramiques

## Couleur

Gris sable et blanc

## Consommation

Cf. Tableau

## Conditionnement

- Gris sable : sacs de 5 kg et 25 kg
- Blanc : sacs de 5 kg

## PCI Péricolor® Flex

### Mode d'emploi

#### Préparation du support

Nettoyer sur l'épaisseur des carreaux les joints, immédiatement après la pose. Attendre le durcissement du mortier de pose avant de jointoyer.

#### Préparation du mortier

Verser l'eau de gâchage (env. 4 l d'eau par sac de 25 kg soit 16%) dans un récipient propre. Ajouter la poudre et malaxer à l'aide d'un mélangeur jusqu'à obtention d'un mortier onctueux et sans grumeaux. Respecter un temps de mûrissement d'environ 3 mn et remélanger brièvement.

#### Application

Au mur et au sol, appliquer le mortier de jointoiment à l'aide d'une raclette en caoutchouc. Remplir à fleur de joint avec le mortier de jointoiment.

Nettoyer superficiellement avec une éponge abrasive légèrement humide. Après séchage complet du matériau, procéder au nettoyage (voile de ciment) avec une éponge humide.

### Recommandations

- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après emploi.
- De légères différences de teintes du mortier de jointoiment sont possibles : utiliser les produits ayant un même numéro de lot et respecter le dosage en eau.

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

### BASF Construction Chemicals France SAS

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes  
Lisses - 91017 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 50 00

Fax : 01 60 86 06 32

Site Internet : <http://www.basf-cc.fr>

### Consommation

Dimensions	Format carreau (cm)		
	Mosaïque	Carreaux*	Grés étiré*
2,5 x 2,5	1 Kg/m <sup>2</sup>		
5 x 5	0,7 Kg/m <sup>2</sup>		
15 x 15		0,35 Kg/m <sup>2</sup>	
20 x 20		0,80 Kg/m <sup>2</sup>	
24 x 11,5			2 Kg/m <sup>2</sup>

\* joints de 10 mm de largeur

### Stockage

12 mois maximum, dans son emballage d'origine, non ouvert et à l'abri de l'humidité, du gel et de la chaleur.

### Précautions d'emploi

- Ne pas ajouter d'eau ou de mortier frais à un mortier ayant commencé à faire sa prise.
- Un voile de mortier peut persister : respecter les précautions d'emploi indiquées par le fournisseur du carrelage.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF Construction Chemicals France.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande par Internet ([www.basf-cc.fr](http://www.basf-cc.fr)) ou par téléphone au (01.69.47.50.00).