

PCI Péricolor® XL

Mortier de jointoiment formulé pour joints larges de 5 à 20 mm.

Description

Le PCI Péricolor® XL est un mortier de jointoiment pour carrelage au mur et au sol, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Il est conçu pour des largeurs de joints de 5 à 20 mm et adapté à la mise en oeuvre traditionnelle machine ou raclette.

Le produit existe en deux couleurs :

- Gris ciment
- Gris clair

PCI Péricolor® XL est une poudre composée de ciment, de charges et de pigments stables à la lumière et aux alcalis.

Domaines d'application

- Pour le mur et le sol.
- Pour l'intérieur et l'extérieur.
- Jointoiment de :
 - revêtements en grès cérame
 - plaquettes en grès étirés
 - carreaux en terre cuite
 - dalles en béton
 - dalles en pierres naturelles
 - murs en brique de parement

Propriétés

- Haute résistance à l'eau et au gel après durcissement
- Durcissement sans fissure
- Onctueux, application facile
- Nettoyage aisé

Caractéristiques

- Densité du mélange env. 2,2
- Température d'application de + 5° C à + 25° C
(températures du support)
- Résistance aux températures de - 20° C à + 80° C
- Temps de séchage*
 - ouvert au trafic piéton après env. 12 heures
 - insensible à l'eau de pluie après env. 8 heures

* Les temps indiqués ci-dessus dépendent des conditions atmosphériques rencontrées sur chantier. Ils sont donnés pour une température de + 20°C. Des températures inférieures allongent ces valeurs, des températures supérieures les réduisent.

Mise en oeuvre

Préparation du support

Nettoyer sur l'épaisseur des carreaux les joints, immédiatement après la pose. Attendre le durcissement du mortier de pose avant de jointoyer.



- Application en barbotine ou saupoudrage possible
- Application extérieure et intérieure
- Hautes performances mécaniques

Norme Européenne 13888 - Mortiers de jointoiment pour carreaux et dalles céramiques

Couleur

Gris ciment et gris clair

Consommation

Cf. Tableau

Conditionnement

- Sac papier de 25 kg

PCI Péricolor® XL

Préparation du mortier

Verser l'eau de gâchage (voir tableau 1 pour les taux de gâchage) dans un récipient propre. Ajouter la poudre et malaxer à l'aide d'un mélangeur jusqu'à obtention d'un mortier onctueux et sans grumeaux.

Respecter un temps de mûrissement d'environ 3 mn.

Tableau 1

Eau de gâchage	1 kg de poudre	1 sac de 25 kg
joint de sol	0,18 l	4,5 l
joint en mur	0,16 l	4,0 l
joint de brique de parement	0,14 l	3,5 l

Application

Au sol, appliquer le mortier de jointoiment à l'aide d'une raclette en caoutchouc en faisant bien pénétrer la pâte dans les joints.

Saupoudrer immédiatement avec le PCI Péricolor® XL, laisser tirer, faire pénétrer avec la raclette en caoutchouc et laisser tirer à nouveau. Eliminer la poudre excédentaire et parfaire les joints avec une éponge humide.

Au mur, appliquer le mortier de jointoiment à l'aide d'un plateau en caoutchouc en faisant bien pénétrer la pâte dans les joints. Laisser tirer et regarnir si nécessaire. Après séchage du matériau, procéder au nettoyage des joints avec une éponge. Eliminer après séchage le voile de mortier avec une éponge humide.

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

BASF Construction Chemicals France SAS

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes
Lisses - 91017 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 50 00

Fax : 01 60 86 06 32

Site Internet : <http://www.basf-cc.fr>

Recommandations

- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après emploi.
- Ne pas ajouter d'eau ou de mortier frais à un mortier ayant commencé à faire sa prise.
- L'utilisation d'un kit à joint est recommandé.
- Lors de l'application, faire attention à ne pas rayer les revêtements sensibles.

Dosage ou consommation

Tableau 2 - Consommation en kg/m²

Largeur joint (mm)	Format carreau (cm)		
	11,5 x 24	20 x 20	30 x 30
5	1	0,8	0,5
10	1,65	1,5	1
20	-	3	2

Stockage

Stockage 12 mois maximum, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité.

Précautions d'emploi

- Un voile de mortier peut persister sur les carreaux non émaillés ou sur les dalles; respecter les précautions d'emploi du fournisseur du carrelage.
- Si un nettoyage à l'acide s'impose, mouiller préalablement les joints.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF Construction Chemicals France.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande par internet (www.basf-cc.fr) ou par téléphone (au 01.69.47.50.00).