

PCI Péririm® Rapid

Primaire d'adhérence pour support poreux, à prise ultra-rapide.

Description

PCI Péririm® Rapid est un primaire d'adhérence monocomposant à prise rapide pour supports béton, chapes ciment et supports à base de plâtre.

Composition

Dispersion de résines synthétiques modifiées.

Domaines d'application

- Pour l'intérieur et l'extérieur.
- Pour les murs et les sols.
- Pour le traitement préalable des supports
 - avant la pose de carrelage,
 - avant l'application d'un enduit de ragréage.
- Supports visés :
 - supports à base de plâtre : enduits plâtre, plaques de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, chapes anhydrites
 - supports minéraux : béton, béton cellulaire, chapes ciment, enduits et maçonneries
- Supports non visés :
 - ancien carrelage, anciennes dalles semi-flexibles : utiliser PCI Péririm® 404 non dilué
 - chapes asphaltes : utiliser PCI Péririm®

Propriétés

- **Séchage ultra-rapide** : peut être recouvert 5 minutes après l'application sur le support
- Renforce l'adhérence des colles à carrelage et enduits de ragréage sur le support primarisé
- Empêche la formation de bulles et une déshydratation trop rapide des enduits de ragréage
- Couleur de contrôle rose à l'application : PCI Péririm® Rapid devient presque transparent lorsqu'il est sec
- Sans solvant

Caractéristiques

- Densité env. 1
- Température de mise en oeuvre et du support de + 5°C à + 30°C
- Temps de séchage* env. 5 min
- Résistance aux températures de - 20°C à + 80°C

* à + 23°C et 50% d'Humidité Relative de l'air

Mode d'emploi

Préparation du support

Le support doit être solide, propre et portant. Eliminer soigneusement les taches d'huiles, les éléments non adhérents et la poussière. Les chapes de ciment récentes doivent présenter une humidité résiduelle inférieure à 4%, et les chapes anhydrites inférieure à 0,5%.



- **Ultra-rapide : sec en 5 min**
- **Sans solvant**
- **Idéal pour la protection des chapes anhydrites**

Couleur

Rose

Consommation

- Sur supports plâtre et chapes anhydrites : 80 à 150 mL/m²
- Sur supports minéraux absorbants (supports en béton, chapes à base de ciment, béton cellulaire ...) : 50 à 150 mL/m²

Conditionnement

- Bidon de 5 L

PCI Périrprim® Rapid

Application

Agiter fortement le bidon de PCI Périrprim® Rapid avant l'application.

Transvaser la quantité de produit nécessaire dans un récipient propre.

Appliquer PCI Périrprim® Rapid non dilué en couche épaisse régulière sur le support avec un rouleau en mousse micro-poreuse. Éviter la formation de flaques.

Après formation du film de PCI Périrprim® Rapid (changement de couleur : le primaire devient pratiquement transparent), la pose de la colle à carrelage ou de l'enduit de ragréage peut immédiatement être exécutée.

Précautions d'emploi

- PCI Périrprim® Rapid ne peut pas être dilué.
- L'usage du PCI Périrprim® Rapid ne dispense pas du nettoyage des supports (dépoussiérage, ponçage des chapes anhydrites...)
- Ne pas mettre en oeuvre PCI Périrprim® Rapid si la température du support est inférieure à + 10°C ou supérieure à + 30°C
- Sur les chapes avec traces de colle d'anciens revêtements, le séchage du PCI Périrprim® Rapid est prolongé. L'aptitude au recouvrement est alors visible par le changement de couleur.
- PCI Périrprim® Rapid ne convient pas sur les traces de colles solubles dans l'eau et les traces de colles bitumineuses.
- PCI Périrprim® Rapid ne convient pas au traitement des anciens revêtements céramiques et des chapes en asphalte. Dans le premier cas utiliser PCI Périrprim® 404 non dilué, et dans le second utiliser PCI Périrprim®.

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

BASF Construction Chemicals France SAS

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes
Lisses - 91017 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 50 00

Fax : 01 60 86 06 32

Site Internet : <http://www.basf-cc.fr>

- Lors de la mise en oeuvre du PCI Périrprim® Rapid, éviter la formation de flaques.
- Ne jamais verser PCI Périrprim® Rapid directement sur le support, toujours l'appliquer à partir du récipient de travail.
- Ne pas retransvaser le reste de PCI Périrprim® Rapid non utilisé dans le bidon : le produit peut être contaminé (poussière, grains de sable, etc.) et provoquer la formation de grumeaux dans le contenant, rendant la totalité du produit inutilisable.
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Stockage

12 mois au sec à l'abri du gel. Ne pas stocker durablement à plus de 30°C.

Consignes de sécurité

PCI Périrprim® Rapid irrite la peau et les yeux. Le port des gants et des lunettes est recommandé.

Au contact avec la peau, sensibilisation possible : laver soigneusement avec de l'eau et du savon.

Après contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF Construction Chemicals France.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés.

En dehors de cette situation, contactez votre Chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.